

Bezvremenska umjetnost



Unutarnji / vanjski



Kist



Plastična ambalaža



Sastav

RICORDI CALCE A PENNELLO dekorativna je mineralna boja na bazi odabranog, dugo odležanog, čistog i prirodnog gašenog vapna najfinije bijele granulacije, s mineralnim pigmentima i posebnim dodatcima za lakšu obradu.

Isporuka

- Pakovanja od pribl. 14 l, 4 l i kutije od šest boca od 1 l
- Može se bojiti putem sustava ColorLife

Karakteristike

RICORDI CALCE A PENNELLO dekorativni je neprozirni završni sloj glatkoga efekta, s dobrom ravnotežom bijele boje, prekrivanjem i dilatiranjem. Sirovinama mineralnog porijekla završnom sloju omogućuje se visoka prozračnost, a zahvaljujući higrometrijskom prilagođavanju prirodnog vapna pomoću proizvoda RICORDI CALCE A PENNELLO stanovanje u unutarnjim prostorima postaje ugodnije.

Uporaba

RICORDI CALCE A PENNELLO upotrebljava se kao dekorativni mineralni završni sloj za unutarnje i vanjske prostore, na biožbukama za završni sloj na bazi čistog prirodnog vapna tipa S 605, na bio židnim oblogama tipa RF 100 i RB 101 (LINIJA BIO-ARCHITETTURA), na mineralnoj laganoj žbuki I 133 i na žbukama za završni sloj na bazi prirodnog hidrauličnog vapna tipa FINITURA 750 (LINIJA EX-NOVO). Upotrebom proizvoda RICORDI CALCE A PENNELLO izvode se dekoracije s efektima postupnog sjenčanja i antiknim efektom tipičima za mineralne proizvode pa je proizvod idealan za restauracije građevina povjesno-umjetničkog značaja.

Priprema podloge

Površina mora biti čvrsta, kompaktna, suha, bez prašine, prljavštine itd. Eventualni tragovi ulja, masti, voska, itd., moraju biti prethodno uklonjeni. Kad je riječ o površinama koje se lagano mrve ili imaju drukčiju razinu upijanja, savjetuje se nanošenje fiksirajuće podloge od mikroemulzije bez otapala MIKROS 001. Ako na površinama ima dekorativnih mineralnih završnih premaza, treba točno procijeniti stanje završne obrade i ukloniti eventualne dijelove koji se mrve ili se odvajaju, a nakon toga nanijeti fiksirajuću podlogu MIKROS 001.

Primjena

Razrjeđivanje proizvoda vodom: za prvi sloj do 30 %, za drugi sloj do 20 %.

EFEKT NANOŠENJA KISTOM

Nanelite dva sloja u razmaku od najmanje četiri do šest sati između nanošenja u prikladnim termo-higrometrijskim uvjetima; u ograničenim uvjetima čekajte i 24 – 48 sati da se prvi donji sloj potpuno osuši. Proizvod se nanosi isključivo kistom i to kratkim i unakrsnim potezima.

SJAJNI EFEKT

Dekorativni efekt možete postići na glatkim površinama u unutarnjim prostorima ako utisnete površinski sloj laka na drugi sloj proizvoda u fazi sušenja. Efekt izvodite stalnim potezima suhog kista ili ako površinu učinite polu-sjajnom žustum trljanjem mekanom krpom.

Cilj je tih posebnih tehnika obrade stvoriti ugodan estetski lakirani i polu-sjajni mineralni efekt i tako učiniti unakrsne poteze kistom estetski vidljivima.

Upozorenja

- Proizvod za profesionalnu uporabu.
- Prije upotrebe uvijek pročitajte sigurnosnu karticu.
- Nositi zaštitne rukavice i odjeću. U slučaju dodira s kožom obilno oprati vodom i sapunom.
- Tijekom uporabe dobro prozračivati prostore. Alate kojima se koristi očistiti vodom.
- Spremnik/proizvod moraju se odložiti u skladu s nacionalnim propisima.
- S obzirom na trenutačne okolišne uvjete mineralna boja ne može se smatrati iznimno zaštitnim proizvodom. Izbjegavajte upotrebu na izrazito izloženim i slabo zaštićenim površinama da biste ograničili prirodno propadanje završnog premaza.
- Može se nanijeti i na „fini mort“ ako je primjerene tvrdoće i dovoljno prianja na podlogu.
- Nanelite pri temperaturi višoj od + 8 °C i nižoj od + 30 °C i pri relativnoj vlažnosti do 75 %.
- Izbjegavajte nanošenje u najhladnjim razdobljima godine.
- Izbjegavati nanošenje proizvoda na površine izložene suncu i/ili jakom vjetru. Ako se prebrzo osuši, može doći do velikog površinskog mrvljenja.
- Nanosite RICORDI CALCE A PENNELLO samo na suhe i odstajale podlove.
- Proizvod RICORDI CALCE A PENNELLO ne smije se nanositi na površine prethodno lakirane perivim ili sintetičkim bojama.
- Vanjske fasade obrađene proizvodom RICORDI CALCE A PENNELLO za vrijeme nanošenja i u sljedećim danima za vrijeme sušenja treba zaštiti od kiše, od svih padalina i od visoke relativne vlažnosti u atmosferi, magle, zato što može izbljedjeti i/ili se mogu pojavit mrlje zbog nepravilne karbonatizacije vapna.
- Materijal koji vam je potreban za rad uvijek uzimajte iz iste serije.
- Budući da je riječ o mineralnom proizvodu, završni razvoj boje može biti pod snažnim utjecajem atmosferskih uvjeta prisutnih u trenutku nanošenja i prirode podlove.
- Ako naknadno nanesete boju ili dotjerate već naneseni sloj, možete prouzročiti vidljive promjene/nestanak boje.
- Ne kombinirajte na zidovima boje iz različitih serija, bolje ih je pomiješati.
- Nikada ne prekidajte bojenje fasade, nego nanosite boju neprestano od kuta do kuta ili nakon završetka vjenca.
- Tehnički podaci odnose se na prosječna svojstva baznog proizvoda te se određuju u kontroliranim laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina i obojanosti proizvoda u nekim pošiljkama može doći do blagih odstupanja navedenih vrijednosti.
- Pažnja: u ispitivanju otpornosti na mokro trljanje, navedenom u tehničkom podatcima, ne uzima se u obzir ispitivanje eventualnih promjena izgleda kao što su stvaranje tragova od čišćenja ili sjajnijih dijelova i ne mjeri se jednostavnost uklanjanja nečistoće, odnosno mogućnost čišćenja boje. Stoga proizvod RICORDI CALCE A PENNELLO ne može izdržati površinska abrazivna naprezanja, a da pritom ne promijeni izgled.
- Postignuta razina sjaja ovisi o stanju i vrsti podlove, boji proizvoda i alatu upotrijebljrenom za nanošenje.
- Pogrešnim razrjeđivanjem materijala mijenja se način obrade proizvoda i pogoršavaju njegova tehnička svojstva.
- Upute navedene u ovom tehničkom listu temelje se na našim stečenim i tehničkim znanjima i iskustvima. Stoga kupac/korisnik mora prije postavljanja osobno provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu na određenom poslu ili gradilištu.

RICORDI CALCE A PENNELLO mora se upotrebljavati u izvornom stanju bez dodavanja drugih materijala, osim radi razrjeđivanja vodom.

Rok trajanja

Zaštita od smrzavanja. Ako se skladišti u odgovarajućem prostoru i dobro zatvorenom originalnom pakiranju, proizvod ima rok trajanja 12 mjeseci.

Kvaliteta

RICORDI CALCE A PENNELLO pomno se i neprekidno kontrolira u našim laboratorijima. Primijenjene sirovine strogo se biraju i kontroliraju.

Tehnički podaci

Specifična težina (EN ISO 2811-1)	oko 1,30 kg/l
Potrošnja (**)	150-200 g/m ² po sloju (0,12-0,15 l/m ²)
Utrošak (**)	4-5 m ² /l po završetku posla uz 2 sloja

Klasifikacija EN 1062-1

Sjaj (EN ISO 2813)	klassa G ₃ mat (≤ 10 GU pri 85°)
Debljina suhog sloja (EN 1062-1)	klassa E ₂ , na potrošnju od 0.22 l/m ² ($50 \mu\text{m} < E \leq 100 \mu\text{m}$)
Granulacija (EN ISO 1524)	klassa S ₁ , fina ($S < 100 \mu\text{m}$)
Stupanj propuštanja vodene pare (EN ISO 7783)	klassa V ₁ , visok ($Sd < 0,14 \text{ m}$)
Propusnost za vodu u tekućem stanju (EN 1062-3)	klassa W ₁ , visok ($w > 0,5 \text{ kg/m}^2\text{h}^{1/2}$)
Otpornost na pukotine (EN 1062-7)	klassa A ₀ (nije primjenjivo)
Propusnost za CO ₂ (EN 1062-6)	klassa C ₀ (nije primjenjivo)

Klasifikacija EN 13300

Granulacija (EN ISO 1524)	fina
Otpornost na mokro trljanje (EN ISO 11998)	Klasa 5
Sjaj (EN ISO 2813)	< 5 GU pri 85°; jako mat
Omjer kontrasta (EN ISO 6504-3)	Klasa 2 (za utrošak od 4-5 m ² /l)

(**) Vrijednosti potrošnje i utroška odnose se na proizvod u bijeloj boji koji se nanosi na podlove srednje sposobnosti upijanja. Određuju se testom na odgovarajućoj podlozi, ovisno i o odabranoj boji.

Gornja granica vrijednosti hlapivih organskih spojeva za EU (Direktiva 2004/42/EZ)	Kat. A/I, BA: COV max 200 g/l (siječanj 2010); COV bijeli proizvod < 1 g/l; COV proizvod u boji < 15 g/l
--	--

* Razred ispuštanja za proizvod u skladu je s Uredbom Republike Francuske od 19. travnja 2011

Navedeni podaci odnose se na laboratorijske vrijednosti. Kod praktične primjene na gradilištu ovi podaci mogu biti osjetno drugačiji, ovisno o uvjetima primjene. Korisnik mora provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu, pri čemu preuzima odgovornost za sve posljedice primjene. Društvo Fassa Bortolo zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne obavijesti.

Tehničke specifikacije u vezi s uporabom proizvoda poduzeća Fassa Bortolo u konstrukcijskom ili protupožarnom okruženju smatraju se službenima jedino ako ih isporuče odjeli „Tehnička pomoć“ i „Istraživanje i razvoj i sustav kvalitete“ poduzeća Fassa Bortolo. Ako je potrebno, обратите se odjelu za tehničku pomoć na adresu elektroničke pošte area.tecnica@fassabortolo.com.

Napominjemo da je za navedene proizvode potrebno vrednovanje ovlaštenog stručnjaka u skladu s važećim propisima.